

MAPGLISS

1- DESCRIPTION : Finition polyuréthane souple à faible coefficient de friction pour les portes et volets.

2- SPECIFICATIONS : Néant

3- MISE EN ŒUVRE :

| | | |
|-------------------------|----------------------------------|-----------|
| Mélange en poids | Base Mapgliss | 100 |
| | Durcisseur Mapgliss | 72 |
| | Diluant P2 | 0 à 15 |
| Mélange en volume | Base Mapgliss | 1 V |
| | Durcisseur Mapgliss | 1 V |
| | Diluant P2 | 0 à 0,2 V |
| Procédure de mélange | Tamiser à 80µm avant application | |
| Mûrissement | 10 minutes (environ) | |
| Pot life | 4 heures @ 23°C | |
| Viscosité d'application | 15 ± 2 s coupe CA 4 | |



4- RECOMMANDATIONS D'APPLICATION :

| | | |
|--------------------|--|-------------------|
| Epaisseur sèche | 40 à 70µm | |
| Conditions | Température | 15 à 35°C |
| | Hygrométrie | 30 à 75% |
| Equipement | Pistolet pneumatique | Type Kremlin M 21 |
| | Pistolet électrostatique | |
| | Buse | 1,2 à 1,8 mm |
| | Air déshuilé et déshydraté | |
| Nettoyage matériel | Nettoyer le matériel avec du diluant P2 de MAPAERO | |



5- METHODE :

- Appliquer 1 couche croisée, laisser sécher 20 min à 1 H 30 jusqu'à évaporation des solvants
- Puis appliquer une couche croisée mouillée pour obtenir 40-70µm sec

6- SECHAGE : (pour 40 à 70 µm sec)

| | |
|-----------------------|--------------|
| | 23°C |
| Hors poussière | 1 heure |
| Masquable | 7 à 9 heures |


7- PROPRIETES PHYSIQUES :

Consommation théorique : 8 m²/ L pour 50µm sec (base et durcisseur non dilués)
Densité du film sec : 1,5 (environ)

8- STOCKAGE : 48 mois pour la base et 24 mois pour le durcisseur entre 5 et 35°C (en emballage d'origine pleins et fermés)

9- CONDITIONNEMENT :

| | Conditionnement (L) | Références |
|---------------------|---------------------|---------------|
| Kit | 2 | 2105100XK002L |
| | 10 | 2105100XK010L |
| Base MAPGLISS | 1 | 21051000B001L |
| | 5 | 21051000B005L |
| Durcisseur MAPGLISS | 1 | 21051000D001L |
| | 5 | 21051000D005L |
| Diluant P2 | 1 | 15100000X001L |
| | 5 | 15100000X005L |
| | 25 | 15100000X025L |



Garantie : Nous garantissons nos fournitures contre les vices cachés de matière et de préparation. Notre responsabilité est limitée à l'obligation de remplacer gratuitement les produits défectueux, sans qu'il puisse nous être réclamé aucune indemnité pour quelque cause que ce soit. Notamment, les conseils que nous donnons constituent de simples informations basées sur notre expérience, mais qui ne sauraient avoir un caractère absolu, et n'engagent donc pas notre responsabilité en cas d'inefficacité. De plus, notre société ne pourra être tenue pour responsable des dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation défectueuse ou erronée de nos produits, ou de leur mise en œuvre non conforme. Tout engagement particulier, toute dérogation aux clauses ci-dessus, et plus généralement à la clause de garantie doivent pour être valable faire l'objet d'un document signé par la direction de la société.